

## 垂直面でも水平面でも

優れた接着力を発揮する下地防水接着剤!!!

“ガーディアン・ジョイント・シーラント”

*Guardian Joint Sealant*



### 【はじめに】

ガーディアン・ジョイント・シーラントは、アクリル100%のエラストマー性シーラントで、垂直面でも水平面でも簡単にコテで塗布できる下地用防水接着剤です。特に接着力、抗張力、伸張性に優れており、殆どの材質に塗布することができます。

### 【塗装できる表面材質と使用可能箇所】

- 木材、スタッコ、スチール、レンガ、石膏ボード
- 粗骨材コンクリート、細・粗砂コンクリート、軽量気泡コンクリート（ALC）、コンクリート、
- 石材
- 水平面、傾斜面、垂直面、どこでも使用可能

### 【物 性】

- 抗張力 : 2,240 kPa (±25)
- 伸張性 : 200% (±25)
- 乾燥時間 : 相対湿度が 50%で 24℃の場合、約 2 時間

### 【施工案内】

#### ◆ 下地処理

- ① 清潔にし乾燥させ、十分硬化（養生）させて下さい。
- ② ゴミ、硬化剤、剥離材は除去して下さい。
- ③ 劣化、水垢、またはその他の異物は除去して下さい。

#### ◆ 使用道具

- ① コテで塗布します。

◆ **塗布面積**

- ① 19 リットルで約 45～74m です
- ② 塗布面積は、塗布の方法や表面の条件などで変わります。

◆ **塗布回数**

- ① 通常、1 度塗りだけでよいですが、表面の条件によっては乾燥した後 2 度塗りをしてください。

◆ **施工方法**

- ① 目地の場合は、最初に塗布し乾燥しない間に最低 10cm のメッシュを張り塗り込みます。
- ② 開口部の隙間の場合は、最初に塗布し乾燥しない間に最低 23cm のメッシュを張り塗り込みます。
- ③ その他の部分も同様に最初に塗布しその部分にあったメッシュを張り込みます。
- ④ しっかりと乾燥させた後、全体にガーディアンを塗布します。

◆ **注意点**

- ① 低温・高温の場合は、乾燥時間を長くしてください。
- ② 塗装後に、雨、露、また凍結などの恐れがあり、ガーディアン・ジョイント・シーラントが完全に固まり難い天候の場合は、塗布しないで下さい。
- ③ 温度が 0℃になると凍結し使用できなくなります。 温度が 0℃以下になる場合がある場合は、塗布、保管、運送はしないで下さい。

**【保 管】**

- 保管温度は、4℃以上 38℃未満にし、できれば一定温度で保管して下さい。

**【保 証】**

- ガーディアン・ジョイント・シーラントが適正に塗布されていれば、施工日から 10 年間、剥離が起こらず、防水性を失わないことを保証します。 尚、保証内容は別紙のガーディアン・ジョイント・シーラント保証書をご覧ください。

以上、ガーディアンの製品案内です。

お問い合わせ、ご質問は、イフスジャパン、製品管理部までお気軽にご連絡下さい。

EIFS JAPAN 株式会社 製品管理部

[www.eifsjapan.com](http://www.eifsjapan.com)

Tel : (0537)23-3992 Fax : (0537)23-3993 e-mail : [info@eifsjapan.com](mailto:info@eifsjapan.com)